

REMASA EL PINO


Gestión Maderera S.A.C.

Mcal. Luis Orbegoso 224 - Urb. El Pino - San Luis - Lima 30 - Perú
Central: 326-0801 - 326-0802 - Fax: 326-0325
E-mail: maderas@remasa.com.pe / www.remasa.com.pe

TRIPLAY FENÓLICO PREMIUM FILM 2 CARAS

Dimensiones:

Largo	2440 mm
Ancho	1220 mm
Espesor	18 mm



Especificaciones:

Especies:	Combi Core, Populus, Euca.
Film Fenólico:	Film Fenólico marrón FINLANDÉS DYNEA 120 gr/m ² . Espesor 250 micras (+/- 0.25 mm).
Humedad:	5 – 10 %
Cola:	Fenólica. (Protocolo de prueba Delamination Test As per GB/T 17657-1999 Standard).
Láminas:	13 láminas de 1.39mm cada una aprox.
Módulo de Elasticidad:	6254.05 N/mm ² (De acuerdo a la Norma GB/T 17657-1999 que requiere ≥ 4000 N/mm ²).
Módulo de Ruptura:	57.85 N/mm ² (De acuerdo a la Norma GB/T 17657-1999 que requiere ≥ 20 N/mm ²).
Tolerancias de Dimensión:	Largo +/- 1 mm. Ancho +/- 0.5 mm. Espesor +/- 1.0 mm. Escuadra +/- 4 mm.

Descripción:

Ambas caras del tablero son 100% cubiertas con Film Fenólico DYNEA Premium que reduce la porosidad de las caras comparado a tableros regulares y da un excelente acabado cara vista al encofrado. La cola fenólica permite que el tablero sea más resistente a la humedad en los usos de encofrado.

Usos y Aplicaciones:

Construcciones y revestimiento de pisos.
Moldaje con hormigón en muros, losas, techos y marcos.
Aplicaciones en mueblería y construcción de viviendas.


Características:

- Fácil de manipular
- Fácil de trabajar usando herramientas comunes.
- Estabilidad y alta resistencia mecánica a la flexión, tracción y compresión.
- Muy buena relación peso / nivel de rigidez.

- TORNILLO Y CACHIMBO PARA CONSTRUCCIÓN
- TRIPLAY PARA ENCOFRADOS
- TRIPLAY EN TODAS LAS MEDIDAS



- CAOBA Y CEDRO DE EXPORTACIÓN
- PARIHUELAS Y PALLETS
- DURMIENTES



REMASA EL PINO

Gestión Maderera S.A.C.

Mcal. Luis Orbegoso 224 - Urb. El Pino - San Luis - Lima 30 - Perú
Central: 326-0801 - 326-0802 - Fax: 326-0325
E-mail: maderas@remasa.com.pe / www.remasa.com.pe

Número de Usos:

La cantidad de usos de un tablero se encuentra en función de las siguientes variables, no precisamente en este orden de influencia: sellado de cantos una vez que el tablero ha sido cortado a otra medida que la estándar de fábrica, forma de almacenaje, método de aplicación, adecuado desmoldaje, el medio ambiente (temperatura y humedad), entre otros. Cumpliendo dichas recomendaciones un tablero puede durar un periodo superior a 20 usos.

Recomendaciones Técnicas de Uso:

- Se recomienda sellar los cantos con pintura impermeable en caso que se recorte los tableros en obra.
- Usar paños húmedos y espátula de madera o plástico. Elementos punzo cortantes podrían dañar el film y hacer vulnerable la resistencia del tablero.
- Limpiar y aplicar petróleo inmediatamente antes y después de su uso.
- Los defectos abiertos por golpes, clavos u otro origen, deben sellarse con pasta sintética resistente al agua.
- Almacenar en paquetes de espalda al piso fuera de la exposición a lluvia y sol directo.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

GESTION MADERERA S.A.C.

- TORNILLO Y CACHIMBO PARA CONSTRUCCIÓN
- TRIPLAY PARA ENCOFRADOS
- TRIPLAY EN TODAS LAS MEDIDAS



- CAOBA Y CEDRO DE EXPORTACIÓN
- PARIHUELAS Y PALLETS
- DURMIENTES